

**Péto
Baraka**
LUBRIFIANT



HUILE DE COUPE SOLUBLE

**MITALIUM
CT-330**



TOUT TRAVAUX FINS

SPECIFICATIONS

ISO 6743/7



UTILISATION

MULTI FONCTION
MÉTAUX FERREUX / NON FERREUX
TOUT TYPES D'EAU



”حكاية ثقة..”

MITALIUM CT-330

CT-330
HUILE DE COUPE
SOLUBLE



DESCRIPTION

MITALIUM CT-330 est un liquide d'usinage utilisable en machines individuelles ou en installations centralisées. Elle possède une teneur élevée en huile minérale hautement raffinée et est applicable pour le travail des métaux ferreux et non ferreux. Elle procure une excellente protection anti-corrosion et relargue les huiles étrangères. Plus faible énergie nécessaire à sa circulation dans les circuits. Elle est utilisée dans les dispositifs de transfert de chaleur par circulation.

UTILISATION

MITALIUM CT-330 est spécifiquement conçu pour l'usinage conventionnel de alliages de cuivre et laitons de décolletage.

- Il donne également entière satisfaction pour tous les procédés impliquant des aciers fins au carbone.
- Proportions recommandées : 3 à 6 %.
- Protection temporaire des pièces mécaniques, usinées ou non, là où le retrait du produit de protection est nécessaire.

SPECIFICATIONS

- ISO 6743/7 

AVANTAGES CLIENTS

- Très simple d'utilisation : il suffit de verser MITALIUM CT-330 dans une eau de bonne qualité.
- Bonne résistance à la croissance bactérienne.
- MITALIUM CT-330 garantit que les copeaux sont assez secs
- Excellente stabilité dans le temps
- Bonne protection contre la corrosion pour les pièces usinées et les machines.


MITALIUM CT-330

CT-330
HUILE DE COUPE
SOLUBLE



CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Paramètres	Méthode	Unité	MITALIUM	
Densité à 15°C	ASTM D 4052	Kg/m ³	Concentré	3%
				890
Viscosité à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	58	
Apparence	 Visuel	-	Clair	
pH	NF T 60 193	-		8.8

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

**Pétro
Baraka** 

   **PétroBaraka**
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12