

MOTOLUB

10W40

10W40

SYNT

4T STROKE



DESCRIPTION

MOTOLUB 10W40 L'huile moteur Moto 4T 10W40 API SL / JASO MA2 est un lubrifiant **SEMI SYNT** haute performance spécialement formulé pour les moteurs 4-temps modernes, équipés d'un embrayage multidisque à bain d'huile. Grâce à sa viscosité 10W40, elle assure une protection optimale du moteur lors des démarrages à froid tout en garantissant une excellente stabilité thermique à haute température.

UTILISATION

MOTO LUB 10W40 est recommandée pour :

- Les moteurs 4-temps de motos routières, sportives, tout-terrains et scooters.
- Les moteurs équipés d'un embrayage multidisque à bain d'huile, nécessitant une huile conforme JASO MA2.
- Les conditions d'utilisation intensives : circulation urbaine, trajets longue distance et conduite sportive.
- Les moteurs fonctionnant sur une large plage de températures, grâce à sa viscosité 10W40 qui assure une bonne protection au démarrage comme à chaud.
- Les motos modernes nécessitant un lubrifiant répondant à la norme API SL pour une protection renforcée du moteur.

PERFORMANCES :

- Spécifications :

- API SL
- JASO MA2

AVANTAGES CLIENT

- Protection moteur optimale
- Performance stable à haute température
- Compatibilité parfaite avec les embrayages humides
- Démarrage à froid facilité
- Moteur propre et durable :

MOTOLUB

10W40

10W40

SYNT

4T STROKE



CARACTÉRISTIQUE TYPIQUE

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Nom	Methodes d'essai	Unites	Résultats
Grade de viscosité SAE	SAE J300	-	SAE 10W40
Densité à 15°C	ASTM D 4052	-	0,866
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	161.1
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14.7
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	155
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-35
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	>200
Total Base Number, TBN	ASTM D 2896	(mg KOH/g)	9

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

Pétro
Baraka



PétroBaraka

www.petrobaraka.com

contact@petrobaraka.com



رمز الثقة

SYMBOLE DE CONFIANCE

منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة

Qued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra

+213 (0) 33 55 27 11, 12

**MEILLEUR
PRODUIT
AFRICAIN**

EN ALLEMAGNE
LUBRICANT-EXPO

2025

