

PERFORMANCE

PB-3100

SAE 20W50

HUILE MINÉRAL
MULTIGRADE

DESCRIPTION

PERFORMANCE PB-3100 20W50 : Huile minérale multigrade détergente spécifiquement additivée pour la lubrification des moteurs à essence et diesel, suralimentés ou non, véhicules de tourisme, utilisés dans des conditions de service normale.

UTILISATION

PERFORMANCE PB-3100 20W50 : a été développée pour couvrir les exigences les plus strictes des moteurs à essence et diesel (voitures particulières et véhicules industriels légers).

PERFORMANCE PB-3100 20W50 : est particulièrement adaptée aux moteurs turbocompressés. Cette huile moteur est parfaitement adaptée aux véhicules équipés de catalyseurs et utilisant du carburant sans plomb ou du gaz de pétrole liquéfié.

PERFORMANCE PB-3100 20W50 : peut être utilisée dans toutes les conditions d'utilisation (trafic urbain, route, autoroutes), quelle que soit la saison.

PERFORMANCES :
Normes Internationales

- API SF/CF

AVANTAGES CLIENT

- Très bonne stabilité de viscosité en service.
- Très bonnes propriétés antioxydantes, antirouille, antimousse
- **Viscosité : PERFORMANCE PB-3100 20W50** a un indice de viscosité élevé et une excellente stabilité de la viscosité.

PERFORMANCE

PB-3100

SAE 20W50

HUILE MINÉRAL
MULTIGRADE

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Nom	Methodes d'essai	Unites	Résultats
Grade de viscosité SAE	SAE J300	-	20W50
Densité à 15 °C	ASTM D 4052	-	0,879
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	162.21
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	18.28
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	126
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-30
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	>200
TBN	ASTM D 2896	(mg KOH/g)	6.32

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

Péto
Baraka

   **PétoBaraka**
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12